

ALMIRA WR

SESTAVA TKANINE COMPOSITION SIROVINSKI SASTAV TKANINE ZUSAMMENSETZUNG COMPOSIZIONE TESSUTO		100% POLIESTER 100% POLYESTER 100% POLIESTER 100% POLYESTER 100% POLIESTERE	
SIRINA WIDTH ŠIRINA BREITE ALTEZZA	140 cm +/-2%	TEŽA WEIGHT TEŽINA GEWICHT PESO	320 g/m ² +/-5%
TEST	STANDARD	REZULTAT/RESULTS/REZULTAT/ERGENIS/RISULTATI	
		OSNOVA/WARP/ OSNOVA/KETTE/ORDITO	VOTEK/WEFT/ POTKA/SCHUSS/TRAMA
RAZTEZNA TRDNOST TENSILE STRENGTH ČVRSTOČA NA RASTEZANJE ZUGFESTIGKEIT RESISTENZA ALLA TRAZIONE	EN ISO 13934-1	593 N	1340 N
RAZTRŽNA TRDNOST TEAR STRENGTH ČVRSTOČA NA KIDANJE WEITERREISSFESTIGKEIT RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	EN ISO 13937-3	277 N	75 N
DRSNOST NITI RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE OTPORNOST NA POMJERANJE /POMERANJE ŠAVA NAHTSCHIEBEWIDERSTAND RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO DELLA CUCITURA	EN ISO 13936-2	0,5 mm	0,5 mm
OBSTOJNOST TKANINE NA DRGNJENJE ABRASION RESISTANCE POSTOJANOST TKANINE NA TRLJANJE SCHEUERBESTÄNDIGKEIT RESISTENZA ALL'ABRASIONE	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	82.000 OBRATOV/REVS./OBRTAJA /TOUREN/GIRI	
PILING PILLING RESISTANCE PILING PILLBILDUNG RESISTENZA PILLING	EN ISO 12945-2 2.000 OBRATOV/ REVS./OBRTAJA /SCHEUERTOUREN /GIRI	4-5	
OBSTOJNOST BARVE NA SVETLOBO COLOUR FASTNESS TO LIGHT POSTOJANOST BOJE NA SVJETLO/SVETLOST LICHTECHTHEIT RESISTENZA ALLA LUCE	EN ISO 105-B02 Method 2	5	
OBSTOJNOST BARVE NA DRGNJENJE COLOUR FASTNESS TO RUBBING POSTOJANOST BOJE NA TRLJANJE REIBECHTHEIT RESISTENZA COLORE ALL'ABRASIONE	EN ISO 105-X12	SUHO/DRY/SUHO/ SUVO/TROCKEN/SECCO	MOKRO/WET/ MOKRO/NASS/UMIDO
		4-5	4-5
VSEBNOST AZO BARVIL CONTAIN OF AZO DYES SADRŽAJ AZO BOJA AZOFARBSTOFFE CONTENUTO DI COLORANTI AZOICI	64 LFGB 82.02.2,3,4	NI ZAZNANA NOT DETECTED NE SADRŽI NICHT NACHWEISBAR NON RILEVABILE	
VSEBNOST BARVIL, KI POZROČAJO ALERGIJE ALLERGY CAUSING DYES SADRŽAJ BOJA KOJE UZROKUJU ALERGIJE ALLERGISIERENDE FARBSTOFFE CONTENUTO DI COLORANTI ALLERGENICI	DIN 54231:2005	NI ZAZNANA NOT DETECTED NE SADRŽI NICHT NACHWEISBAR NON RILEVABILE	
FORMALDEHID FORMALDEHYDE FORMALDEHID FORMALDEHYD FORMALDEIDE	EN ISO 14184-1	NI ZAZNANA NOT DETECTED NE SADRŽI NICHT NACHWEISBAR NON RILEVABILE	
TEST NEGORLJIVOSTI FIRE RETARDANT TEST NEGORIVOSTI BRENNVERHALTEN IGNIFUGO	BS 5852 Source 0	PRESTAL PASSED PROŠAO BESTANDEN SUPERATO	
ZAŠČITA TKANINE: FABRIC PROTECTION: ZAŠTITA TKANINE: STOFFSCHUTZ: PROTEZIONE TESSUTO:	VODOODBOJNI NANOS WATER REPELLENT VODOODBOJNI NANOS WASSERABWEISEND IDROREPELENTE		

MED BARVNIMI PARTIJAMI SO MOŽNA ODPSTAPANJA V BARVI.
COLOUR DIFERENCES BETWEEN DYING LOTS ARE POSSIBLE.
MOGUČA SU ODPSTAPANJA U BOJI KOD PROIZVODNJE.
FARBUNTERSCHIEDE ZWISCHEN FARBPARTIEN SIND MÖGLICH.
TRA I VARI LOTTI POSSONO VERIFICARSI DELLE VARIAZIONI NEL COLORE.

MERCIS

fabrics and leathers

	OSNOVA/WARP/ OSNOVA/KETTE/ORDITO	VOTEK/WEFT/ POTKA/SCHUSS/TRAMA
SPREMEMBE DIMENZIJI PRI PRANJU NA 30°C DIMENSIONAL CHANGE FOR WASHING 30°C PROMJENE DIMENZIJA KOD PRANJA NA 30°C MAßÄNDERUNG NACH WÄSCHE BEI 30°C ALTERAZIONE DIMENSIONALE PER LAVAGGIO A 30°C	- 2 %	- 1 %
SPREMEMBE DIMENZIJI PRI KEMIČNEM ČIŠČENJU DIMENSIONAL CHANGE FOR DRY CLEANING PROMJENE DIMENZIJA KOD KEMIJSKOG ČIŠČENJA MAßÄNDERUNG NACH CHEMISCHER REINIGUNG ALTERAZIONE DIMENSIONALE PER LAVAGGIO A SECCO	- 3,5 %	-1,5 %

