

## DOLLARONE

SESTAVA COMPOSITION SIROVINSKI SASTAV ZUSAMMENSETZUNG COMPOSIZIONE		63% PVC, 35% POLIESTER, 2% PU 63% PVC, 35% POLYESTER, 2% PU 63% PVC, 35% POLIESTER, 2% PU 63% PVC, 35% POLYESTER, 2% PU 63% PVC, 35% POLIESTERE, 2% PU	
ŠIRINA WIDTH ŠIRINA BREITE ALTEZZA	140 cm ±2%	TEŽA WEIGHT TEŽINA GEWICHT PESO	520 gr/m <sup>2</sup> ±5%

TEST	STANDARD	REZULTAT/RESULTS/REZULTAT/ERGEBNIS/ RISULTATI	
		OSNOVA/WARP/ OSNOVA/KETTE / ORDITO	VOTEK/WEFT/ POTKA/SCHUSS / TRAMA
RAZTEZNA TRDNOST TENSILE STRENGTH ČVRSTOĆA NA RASTEZANJE ZUGFESTIGKEIT RESISTENZA ALLA TRAZIONE	EN ISO 13934-1	446 N	251 N
RAZTRŽNA TRDNOST TEAR STRENGTH ČVRSTOĆA NA KIDANJE WEITERREISSFESTIGKEIT RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	EN ISO 13937-3	32,1 N	16,5 N
DRSNOST NITI RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE OTPORNOST NA POMJERANJE /POMERANJE ŠAVA NAHTSCHIEBEWIDERSTAND RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO DELLA CUCITURA	prEN ISO 13936-2 PRI/AT/KOD/BEI/A 180 N	1,5 mm	1,8 mm
OBSTOJNOST TKANINE NA DRGNJENJE ABRASION RESISTANCE POSTOJANOST TKANINE NA TRLJANJE SCHEUERBESTAENDIGKEIT RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	DIN EN ISO 12947-1 DIN EN ISO 12947-2	>100.000 OBRATOV/REVS./OBRTAJA /TOUREN/GIRI	
OBSTOJNOST BARVE NA SVETLOBO COLOUR FASTNESS TO LIGHT POSTOJANOST BOJE NA SVJETLO/SVETLOST LICHTECHTHEIT RESISTENZA DEL COLORE ALLA LUCE	EN ISO 105-B02	> 5	
OBSTOJNOST BARVE NA DRGNJENJE COLOUR FASTNESS TO RUBBING POSTOJANOST BOJE NA TRLJANJE REIBECHTHEIT RESISTENZA DEL COLORE ALL'ABRASIONE	EN ISO 105-X12	SUHO/DRY/SUHO/ SUVO/TROCKEN / SECCO	MOKRO/WET/ MOKRO/NASS / UMIDO
		5	5
VSEBNOST AZO BARVIL CONTAIN OF AZO DYES SADRŽAJ AZO BOJA AZOFARBSTOFFE CONTENUTO DEI COLORANTI AZOICI	DIN EN 14362-1 DIN EN 14362-3	NI ZAZNANA NOT DETECTABLE NE SADRŽI NICHT NACHWEISBAR NON RILEVABILE	
FORMALDEHID FORMALDEHYDE FORMALDEHID FORMALDEHYD FORMALDEIDE	DIN EN ISO 14184-1	NI ZAZNANA NOT DETECTABLE NE SADRŽI NICHT NACHWEISBAR NON RILEVABILE	
VSEBNOST BARVIL, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALLERGY CAUSING DYES SADRŽAJ BOJA KOJE UZROKUJU ALERGIJE ALLERGISIERENDE FARBSTOFFE CONTENUTO DEI COLORANTI ALLERGENICI	DIN 54231:2005	NI ZAZNANA NOT DETECTABLE NE SADRŽI NICHT NACHWEISBAR NON RILEVABILE	
TEST NEGORLJIVOSTI FIRE RETARDANT TEST NEGORIVOSTI BRENNVERHALTEN IGNIFUGO	BS 5852 PART 1 Ignition source 0  DIN EN 1021-1	PRESTAL PASSED PROŠAO UEBERSTANDEN PASSATO	

**MED BARVNIMI PARTIJAMI SO MOŽNA ODSSTOPANJA V BARVI  
COLOUR DIFERENCES BETWEEN DYING LOTS ARE POSSIBLE  
MOGUČA SU ODSSTOPANJA U BOJI KOD PROIZVODNJE  
FARBNIANSSEN SIND MOEGLICH  
TRA I VARI LOTTI POSSONO VERIFICARSI DELLE VARIAZIONI NEL COLORE.**



MADEŽE ČISTIMO Z NEVTRALNIM PRALNIM PRAŠKOM. !!! ZA ČIŠČENJE NE UPORABLJAJTE ACETONA, ČISTILNIH SREDSTEV NA BAZI TOPIL IN BENCINA !!!

MRLJE OČISTIMO SA NEUTRALNIM PRALNIM PRAŠKOM. !!! ZA ČIŠČENJE NE UPOTREBLJAVAJTE ACETONA, RAZREĐIVAČE IN BENZINE !!!

STAINS CLEAN WITH NEUTRAL SOAP FOAM. !!! NEVER USE DETERGENTS ON SOLVENT BASE OR ACETONE FOR CLEANING !!!

FLECKEN MIT NEUTRALEN WASCHMITTEL ENTFERNEN. !!! KEIN ACETON , VERDÜNER ODER LÖSUNGSMITTEL AUF BENZIN BASIS VERWENDEN !!!

PULIRE LE MACCHIE CON SCHIUMA E SAPONE NEUTRO. !!! NON USARE MAI DETERGENTI A BASE DI SOLVENTI O ACETONE PER LA PULIZIA !!!

!!! KER NE POZNA MO FINALNIH PROIZVODOV , PRIPOROČAMO , DA STRANKE PREIZKUSIJO ARTIKEL ALI JE PRIMEREN ZA NJIHOV PROIZVOD.

!!! POŠTO NE POZNAJEMO FINALNE PROIZVODE ZA KOJE ĆE SE UPOTRIJEBITI NAŠI PROIZVODI, MORAJU KUPCI SAMI PREISPITATI , DA LI ARTIKAL ODGOVARA ZA NJIHOV PROIZVOD.

!!! AS WE DON'T KNOW THE FINAL USE OF OUR PRODUCTS, IT WILL BE USEFUL FOR THE CUSTOMER TO VERIFY THE CORRECT APPLICATION.

!!! NACHDEM WIR DIE ENDGÜLTIGE VERWENDUNG UNSERER ARTIKEL SEITENS DER KUNDEN NICHT KENNEN , MÜSSEN DIE KUNDEN SELBER PRUEFFEN , OB ARTIKEL FÜR DIE BESTIMMTE ANWENDUNG ENTSPRICHT.

!!! VISTE LE DIVERSE POSSIBILITÀ DI UTILIZO, SI RACCOMANDA DI TESTARE L'ARTICOLO PER VERIFICARE CHE SIA ADATTA AL VOSTRO PRODOTTO FINITO.